



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР**

**БЛОКИ БЕТОННЫЕ  
ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**ГОСТ 13579-78**

**Издание официальное**

**Цена 5 коп.**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА  
Москва**

**БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ****Технические условия**

Concrete blocks for walls of basements.  
Specifications

**ГОСТ  
13579—78\***

Взамен  
ГОСТ 13579—68

ОКП 58 3500

Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 30 декабря 1977 г. № 234 срок введения установлен

с 01.01.79

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на блоки, изготавливаемые из тяжелого бетона, а также керамзитобетона и плотного силикатного бетона средней плотности (в высушенном до постоянной массы состоянии) не менее  $1800 \text{ кг/м}^3$ , и предназначенные для стен подвалов и технических подпольев зданий.

Сплошные блоки допускается применять для фундаментов.  
(Измененная редакция, Изм. № 1).

**1. ТИПЫ И КОНСТРУКЦИЯ БЛОКОВ**

1.1. Блоки подразделяются на три типа:

ФБС — сплошные;

ФБВ — сплошные с вырезом для укладки перемычек и пропуск коммуникаций под потолками подвалов и технических подпольев;

ФБП — пустотные (с открытыми вниз пустотами).

1.2. Форма и размеры блоков должны соответствовать указанным на черт. 1—3 и в табл. 1.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

\* Переиздание (июнь 1986 г.) с Изменением № 1,  
утвержденным в ноябре 1985 г. (ИУС 3—86).


© Издательство стандартов, 1986

Таблица 1


Тип блока	Основные размеры блока, мм		
	Длина <i>l</i>	Ширина <i>b</i>	Высота <i>h</i>
ФБС	2380	300	580
		400	
	500		
	600		
	1180	400	
		500	
600			
880	400	280	
	500		
	600		
ФБВ	880	300	580
		400	
		500	
ФБП	2380	600	
		400	
		500	
		600	580

Блоки типа ФБС

А. Блоки шириной 300 мм




Б. Блоки шириной 400, 500 и 600 мм




Черт. 1

Блоки типа ФБВ



Черт. 2

Блоки типа ФВП



Черт. 3

**Примечание.** Допускается изготовление и применение блоков длиной 780 мм (доборных), принятых в утвержденных до 1 января 1978 г. типовых проектах зданий, на время действия этих проектов.

1.3. Структура условного обозначения (марок) блоков следующая:



Пример условного обозначения блока типа ФБС, длиной 2380 мм, шириной 400 мм и высотой 580 мм, из тяжелого бетона:

**ФБС24.4.6—Т ГОСТ 13579—78**

То же, типа ФБВ, длиной 880 мм, шириной 400 мм и высотой 580 мм, из бетона на пористых заполнителях (керамзитобетона):

**ФБВ9.4.6—П ГОСТ 13579—78**

То же, типа ФБП, длиной 2380 мм, шириной 500 мм и высотой 580 мм, из плотного силикатного бетона:

**ФБП24.5.6—С ГОСТ 13579—78**

1.4. Марки и характеристики блоков из тяжелого бетона приведены в табл. 2, из керамзитобетона — в табл. 3, из плотного силикатного бетона — в табл. 4.

При соответствующем обосновании допускается применение блоков из бетонов с классами по прочности на сжатие, отличающимися от указанных в табл. 2—4. При этом во всех случаях класс бетона по прочности на сжатие должен приниматься не более В15 и не менее:

В3,5 — для блоков из тяжелого бетона и керамзитобетона;

В12,5 — для блоков из плотного силикатного бетона.

**Примечание.** В условное обозначение блоков из бетонов с классами по прочности на сжатие, отличающимися от указанных в табл. 2—4, должен вводиться соответствующий цифровой индекс перед буквой, характеризующей вид бетона.

1.5. Расположение монтажных петель в блоках должно соответствовать указанному на черт. 1—3. Конструкции монтажных петель приведены в приложении.

Таблица 2

Марка блока	Класс бетона по прочности на сжатие	Монтажная петля		Расход материалов		Масса блока (справочная), т
		Марка	Количество	Бетон, м <sup>3</sup>	Сталь, кг	
ФБС24.3.6-Т ФБС24.4.6-Т	В 7,5	П2а	2	0,406	1,46	0,97
				0,543		1,30
ФБС24.5.6-Т ФБС24.6.6-Т		П3		0,679	2,36	1,63
				0,815		1,96
ФБС12.4.6-Т ФБС12.5.6-Т ФБС12.6.6-Т		П2		0,265	1,46	0,64
				0,331		0,79
				0,398		0,96
ФБС12.4.3-Т ФБС12.5.3-Т ФБС12.6.3-Т		П4		0,127	0,74	0,31
				0,159		0,38
				0,191		0,46
ФБС9.3.6-Т ФБС9.4.6-Т ФБС9.5.6-Т	П1	0,146	0,76	0,35		
		0,195		0,47		
		0,244		0,59		
ФБС9.6.6-Т	П2	0,293	1,46	0,70		
ФБВ9.4.6-Т ФБВ9.5.6-Т ФБВ9.6.6-Т	П1	0,161	0,76	0,39		
		0,202		0,49		
		0,243		0,58		
ФБП24.4.6-Т ФБП24.5.6-Т ФБП24.6.6-Т	В 12,5	П2	0,439	1,46	1,05	
			0,526		1,26	
		0,583		1,40		

Примечание. Масса блоков приведена для тяжелого бетона средней плотности 2400 кг/м<sup>3</sup>.

Таблица 3

Марка блока	Класс бетона по прочности на сжатие	Монтажная петля		Расход материалов		Масса блока (справочная), т
		Марка	Количество	Бетон, м <sup>3</sup>	Сталь, кг	
ФБС24.3.6-П ФБС24.4.6-П ФБС24.5.6-П	В 7,5	П2а	2	0,406	1,46	0,73
				0,543		0,98
		0,679		1,22		
ФБС24.6.6-П		П3		0,815	2,36	1,47
ФБС12.4.6-П	П1	0,265	0,76	0,48		
ФБС12.5.6-П ФБС12.6.6-П	П2	0,331	1,46	0,60		
		0,398		0,72		



Продолжение табл 3

Марка блока	Класс бетона по прочности на сжатие	Монтажная петля		Расход материалов		Масса блока (справочная), т
		Марка	Количество	Бетон, м <sup>3</sup>	Сталь, кг	
ФБС12 4 3-П	В 7,5	П4	2	0,127	0,74	0,23
ФБС12 5 3-П				0,159		0,29
ФБС12 6 3-П				0,191		0,35
ФБС9 3 6-П		П1		0,146	0,76	0,26
ФБС9 4 6-П				0,195		0,35
ФБС9 5 6-П				0,244		0,44
ФБС9 6 6-П				0,293		0,53
ФБВ9 4 6-П				0,161		0,29
ФБВ9 5 6-П				0,202		0,37
ФБВ9 6 6-П				0,243		0,44
ФБП24 4 6-П	В 12,5	П2	0,439	1,46	0,79	
ФБП24 5 6-П			0,526		0,95	
ФБП24 6 6-П			0,583		1,05	

Примечание Масса блоков, а также марка монтажных петель приведены для блоков из керамзитобетона средней плотности 1800 кг/м<sup>3</sup>

Таблица 4

Марка блока	Класс бетона по прочности на сжатие	Монтажная петля		Расход материалов		Масса блока, (справочная) т
		Марка	Количество	Бетон, м <sup>3</sup>	Сталь, кг	
ФБС24 3 6-С	В 15	П2а	2	0,406	1,46	0,81
ФБС24 4 6-С				0,543		1,09
ФБС24 5 6-С				0,679		1,36
ФБС24 6 6-С		П3		0,815	2,36	1,63
ФБС12 4 6-С		П1		0,265	0,76	0,53
ФБС12 5 6-С		П2		0,331	1,46	0,66
ФБС12 6 6-С				0,398		0,80
ФБС12 4 3-С		П4		0,127	0,74	0,25
ФБС12 5 3-С				0,159		0,32
ФБС12 6 3-С				0,191		0,38
ФБС9 3 6-С		П1		0,146	0,76	0,29
ФБС9 4 6-С				0,195		0,39
ФБС9 5 6-С				0,244		0,49
ФБС9 6 6-С				0,293		0,59
ФБВ9 4 6-С				0,161		0,32
ФБВ9 5 6-С				0,202		0,40
ФБВ9 6 6-С				0,243		0,49
ФБП24 4 6-С		П2		0,439	1,46	0,88
ФБП24 5 6-С				0,526		1,05
ФБП24 6 6-С	0,583		1,17			

Примечание Масса блоков, а также монтажных петель приведена для блоков из плотного силикатного бетона средней плотности 2000 кг/м<sup>3</sup>.

Допускается устанавливать монтажные петли в блоках типа ФБС длиной 1180 и 2380 мм на расстоянии 300 мм от торцов блока и заподлицо с его верхней плоскостью.

При применении для подъема и монтажа блоков специальных захватных устройств допускается, по согласованию изготовителя с потребителем и проектной организацией, изготовление блоков без монтажных петель.

1.4, 1.5. (Измененная редакция, Изм. № 1).

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Материалы, применяемые для приготовления бетона, должны обеспечивать выполнение технических требований, установленных настоящим стандартом, и соответствовать действующим стандартам или техническим условиям на эти материалы.

2.2. Фактическая прочность бетона блоков (в проектном возрасте и отпускная) должна соответствовать требуемой, назначаемой по ГОСТ 18105.0—80 в зависимости от нормируемой прочности бетона, указанной в проектной документации, на здание или сооружение, и от показателя фактической однородности прочности бетона.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.3. Морозостойкость и водонепроницаемость бетона должны назначаться в проекте в зависимости от режима эксплуатации конструкций и климатических условий района строительства согласно СНиП 2.03.01—84 для тяжелого бетона и керамзитобетона и СН 165—76 — для плотного силикатного бетона.

2.4. Бетон, а также материалы для приготовления бетона блоков, предназначенных для применения в условиях воздействия агрессивной среды, должны удовлетворять требованиям СНиП 2.03.11—85, а также дополнительным требованиям СН 165—76 для блоков из плотного силикатного бетона.

2.5. Классы бетона по прочности на сжатие, марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости, а при необходимости и требования к бетону и к материалам для его приготовления (см. п. 2.4), должны соответствовать проектным, указываемым в заказах на изготовление блоков.

2.6. Поставка блоков потребителю должна производиться после достижения бетоном требуемой отпускной прочности (п. 2.2).

2.7. Значение нормируемой отпускной прочности бетона блоков в процентах от класса по прочности на сжатие следует принимать равным:

50 — для тяжелого бетона и керамзитобетона класса В 12,5 и выше;

70 — для тяжелого бетона класса В 10 и ниже;

80 — для керамзитобетона класса В 10 и ниже;

100 — для плотного силикатного бетона.

При поставке блоков в холодный период года допускается повышать значение нормируемой отпускной прочности бетона в процентах от класса по прочности на сжатие но не более:

70 — для бетона класса В 12,5 и выше;

90 — для бетона класса В 10 и ниже.

Значение нормируемой отпускной прочности бетона следует принимать по проектной документации на конкретное здание или сооружение в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.0—83.

Поставку блоков с отпускной прочностью бетона ниже прочности, соответствующей его классу по прочности на сжатие, производят при условии, если изготовитель гарантирует достижение бетоном блоков требуемой прочности в проектном возрасте, определяемой по результатам испытания контрольных образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава и хранившихся в условиях согласно ГОСТ 18105.1—80.

**2.5—2.7. (Измененная редакция, Изм. № 1).**

2.8. При отпуске блоков потребителю влажность керамзитобетона не должна быть более 12 %.

2.9. Монтажные петли блоков должны изготавливаться из стержневой горячекатаной арматуры гладкой класса А-I марок ВСтЗпс2 и ВСтЗсп2 или периодического профиля Ас-II марки 10ГТ по ГОСТ 5781—82.

Арматуру из стали марки ВСтЗпс2 не допускается применять для монтажных петель, предназначенных для подъема и монтажа блоков при температуре ниже минус 40 °С.

2.10. Отклонения в мм проектных размеров блоков не должны превышать:

по длине . . . . .	± 13
по ширине и высоте . . . . .	± 8
по размерам вырезов . . . . .	± 5

2.11. Отклонение от прямолинейности профиля поверхностей блока не должно превышать 3 мм на всю длину и ширину блока.

2.12. Устанавливают следующие категории бетонной поверхности блоков:

А3 — лицевой, предназначенной под окраску;

А5 — лицевой, предназначенной под отделку керамическими плитками, укладываемыми по слою раствора;

А6 — лицевой неотделываемой;

А7 — нелицевой, невидимой в условиях эксплуатации.

Требования к качеству поверхностей блоков — по ГОСТ 13015.0—83.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

2.13. (Исключен, Изм. № 1).

2.14. В бетоне блоков, принимаемых согласно разд. 3, не допускаются трещины, за исключением местных поверхностных усадочных, ширина которых не должна превышать 0,1 мм в блоках из тяжелого и плотного силикатного бетона и 0,2 мм в блоках из керамзитобетона.

2.15. Монтажные петли должны быть очищены от наплавов бетона.

### **3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ**

3.1. Приемку блоков следует проводить партиями в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.1—81 и настоящего стандарта.

3.2. Приемку блоков по морозостойкости и водонепроницаемости бетона, отпускной влажности керамзитобетона, а также по водопоглощению бетона блоков, предназначенных для эксплуатации в среде с агрессивной степенью воздействия, следует проводить по результатам периодических испытаний.

3.3. Испытания бетона на водонепроницаемость и водопоглощение блоков, к которым предъявляют эти требования, следует проводить не реже одного раза в три месяца.

3.4. Отпускную влажность керамзитобетона следует контролировать не реже одного раза в месяц по результатам испытания проб, отобранных из трех готовых блоков.

Оценку фактической отпускной влажности следует проводить по результатам проверки каждого контролируемого блока по среднему значению влажности отобранных из него проб.

3.5. Приемку блоков по показателям прочности бетона (классу бетона по прочности на сжатие и отпускной прочности), соответствия монтажных петель требованиям настоящего стандарта, точности геометрических параметров, ширины раскрытия технологических трещин и категории бетонной поверхности блоков следует проводить по результатам приемо-сдаточных испытаний.

3.6. Приемку блоков по показателям точности геометрических параметров, категории бетонной поверхности и ширины раскрытия технологических трещин следует осуществлять по результатам одноступенчатого выборочного контроля.

3.7. Приемку блоков по наличию монтажных петель, правильности нанесения маркировочных надписей и знаков следует проводить путем сплошного контроля с отбраковкой блоков, имеющих дефекты по указанным показателям.

**Разд. 3. (Измененная редакция, Изм. № 1).**

### **4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИЙ**

4.1. Прочность бетона на сжатие следует определять по ГОСТ 10180—78 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава и хранившихся в условиях, установленных ГОСТ 18105.1—80.



При испытании блоков неразрушающими методами фактическую отпускную прочность бетона на сжатие следует определять ультразвуковым методом по ГОСТ 17624—78 или приборами механического действия по ГОСТ 22690.0-77 — ГОСТ 22690.4-77, а также другими методами, предусмотренными стандартами на методы испытания бетона.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

**4.2. (Исключен, Изм. № 1).**

4.4. Водонепроницаемость бетона блоков следует определять по ГОСТ 12730.0—78 и ГОСТ 12730.5—84 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

**4.4.1. (Исключен, Изм. № 1).**

4.5. Водопоглощение бетона блоков, предназначенных для применения в условиях воздействия агрессивной среды, следует определять в соответствии с требованиями ГОСТ 12730.0—78 и ГОСТ 12730.3—78 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

**4.6. (Исключен, Изм. № 1).**

4.7. Влажность керамзитобетона следует определять по ГОСТ 12730.0—78 и ГОСТ 12730.2—78 испытанием проб, отобранных из готовых блоков.

От каждого блока следует отобрать не менее двух проб.

Допускается определять влажность бетона блоков диэлькометрическим методом по ГОСТ 21718—84.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

4.8. Размеры и непрямолинейность блоков, положение монтажных петель, а также качество поверхностей и внешний вид блоков проверяют по ГОСТ 13015—75.

## **5. МАРКИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ**

5.1. Маркировка блоков — по ГОСТ 13015.2—81.

Маркировочные надписи и знаки следует наносить на боковой поверхности блока.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

5.2. Блоки должны храниться в штабелях рассортированными по маркам и партиям и уложенными вплотную друг к другу.

Высота штабеля из блоков должна быть не более 2,5 м.

5.3. При хранении и транспортировании каждый блок должен укладываться на деревянные прокладки, расположенные по вертикали одна над другой между рядами блоков.

Подкладки под нижний ряд блоков должны укладываться по плотному, тщательно выровненному основанию.

5.4. Толщина прокладок должна быть не менее 30 мм.

5.5. Транспортирование блоков должно производиться с надежным закреплением, предохраняющим их от смещения.

Высота штабеля при транспортировании устанавливается в зависимости от грузоподъемности транспортных средств и допускаемых габаритов погрузки.

5.6. Погрузка, транспортирование, разгрузка и хранение блоков должны производиться с соблюдением мер, исключающих возможность их повреждения.

5.7. Требования к документу о качестве блоков, поставляемых потребителю, — по ГОСТ 13015.3—81.


Дополнительно в документе о качестве блоков должны быть приведены марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости, а также водопоглощение бетона (если эти показатели оговорены в заказе на изготовление блоков).

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

## **6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

6.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие поставляемых блоков требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем правил транспортирования, условий применения и хранения блоков, установленных стандартом.

МОНТАЖНЫЕ ПЕТЛИ



## Спецификация и выборка стали на одну монтажную петлю

Марка монтажной петли	Позиция	Диаметр, мм	Длина, мм	Количество	Вес, кгс
П1	1	8АІ	970	1	0,38
П2, П2а	2	10АІ	1180		0,73
П3	3	12АІ	1330		1,18
П4	4	8АІ	940		0,37

Редактор *В. С. Аверина*  
Технический редактор *М. И. Максимова*  
Корректор *Н. И. Гаврищук*

Сдано в наб. 22.07.86 Подп. в печ. 28.08.86 1/0 усл. п. л. 1,0 усл. кр.-отт. 0,96 уч.-изд. л.  
Тираж 20000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,  
Новопресненский пер., 3.  
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. Зак. 1770